



Classifications		Méthode	FLORACOOOL A202
Norme produit		NF EN ISO 10582 (NF EN 649)	Revêtement hétérogène vinylique compact auto-adhésive
Classement européen		NF EN ISO 10874 (NF EN 685)	22 - 22+
Classement Feu		NF EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Caractéristiques techniques		Méthode	
Dimension des lames Conditionnement		NF EN ISO 24342 (NF EN 427)	914,4 x 152,4 mm / 15 lames par boîte = 2,09 m <sup>2</sup>
Traitement de surface		—	PUR
Epaisseur Totale		NF EN ISO 24346 (NF EN 428)	2,00 mm
Epaisseur Couche d'usure		NF EN ISO 20340 (NF EN 429)	0,20 mm
Masse surfacique		NF EN ISO 23997 (NF EN 430)	3,58 kg/m <sup>2</sup>
Performances techniques		Méthode	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur		NF EN ISO 23999 (NF EN 434)	≤ 0,25 %
Poinçonnement rémanent		NF EN ISO 24343-1 (NF EN 433)	≤ 0,10 mm
Résistance au pied de meuble		NF EN 424	Aucun désordre
Résistance à la chaise à roulettes		ISO 4918 (NF EN 425)	Aucun désordre
Correction acoustique		NF EN ISO 717-2	ΔL <sub>w</sub> = 1 dB
Sonorité à la marche		NF S 31-074	Classe C
Solidité de la lumière		NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance thermique		NF EN ISO 10456	0,07 m <sup>2</sup> .K/W (convient au plancher chauffant - max 27°C)
Résistance à l'abrasion		NF EN 660	Groupe T
Résistance à la glissance		NF EN 13893	DS (≥ 0,30)
Emission TVOC (après 28 jours)		EN ISO 16000-06	< 50 µg/m <sup>3</sup>
Garantie d'usage			10 ans



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



EN 14041 : 2005  
DOP-001-2016-07